

**Tableau 2**  
Aciers de construction non alliés suivant norme européenne

**Table 2**  
Non-alloy structural steels according to European standard

**Tabelle 2**  
Unlegierte Baustähle nach europäischer Norm

**Caractéristiques mécaniques / Mechanical properties / Mechanische Eigenschaften**

Norme Standard Norma	Nuances Grades Güten	Limite d'élasticité minimale Minimum yield strength Mindestwert der oberen Streckgrenze						Résistance à la traction Tensile strength Zugfestigkeit		Allongement minimal Minimum elongation Mindestwert der Bruchdehnung $L_0 = 5,65 \cdot \sqrt{S_0}$				Essai de flexion par choc, en long Notch impact test, longitudinal Kerbschlagbiegeversuch, längs	
		$R_{eH}$ , MPa						$R_m$ , MPa		A, %				Température Temperature Temperatur	Énergie absorbée min. <sup>1)</sup> Min. absorbed energy <sup>1)</sup> Mind. Kerbschlagarbeit <sup>1)</sup>
		Épaisseur nominale (mm) Nominal thickness (mm) Nominalna grubość (mm)						Épaisseur nominale (mm) Nominal thickness (mm) Nominalna grubość (mm)		Épaisseur nominale (mm) Nominal thickness (mm) Nenndicke (mm)					
		≤16	>16	>40	>63	>80	>100	≥3	>100	≥3	>40	>63	>100	°C	J

EN 10025-2:2019	Nuance	R <sub>eH</sub> , MPa						R <sub>m</sub> , MPa		A, %				Température	Énergie absorbée min.
		≤16	>16	>40	>63	>80	>100	≥3	>100	≥3	>40	>63	>100		
S235JR	S235JR	235	225		215		195	360-510	350-500	26	25	24	22	+20	27
	S235J0	235	225		215		195	360-510	350-500	26	25	24	22	0	27
	S235J2	235	225		215		195	360-510	350-500	26	25	24	22	-20	27
S275JR	S275JR	275	265	255	245	235	225	410-560	400-540	23	22	21	19	+20	27
	S275J0	275	265	255	245	235	225	410-560	400-540	23	22	21	19	0	27
	S275J2	275	265	255	245	235	225	410-560	400-540	23	22	21	19	-20	27
S355JR	S355JR	355	345	335	325	315	295	470-630	450-600	22	21	20	18	+20	27
	S355J0	355	345	335	325	315	295	470-630	450-600	22	21	20	18	0	27
	S355J2	355	345	335	325	315	295	470-630	450-600	22	21	20	18	-20	27
	S355K2	355	345	335	325	315	295	470-630	450-600	22	21	20	18	-20	40
S460JR	S460JR	460	440	420	400	390	390	550-720	530-700	17	17	17	17	+20	27
	S460J0	460	440	420	400	390	390	550-720	530-700	17	17	17	17	0	27
	S460J2	460	440	420	400	390	390	550-720	530-700	17	17	17	17	-20	27
	S460K2	460	440	420	400	390	390	550-720	530-700	17	17	17	17	-20	40
S500J0	S500J0	500	480	460	450	450	450	580-760	560-750	15	15	15	15	0	27

<sup>1)</sup> Pour profilés avec une épaisseur nominale >100 mm les valeurs sont selon accord.  
<sup>1)</sup> For sections with a nominal thickness >100 mm the values shall be agreed.  
<sup>1)</sup> Für Profile mit einer Nennstärke >100 mm, sind die Werte zu vereinbaren.

**Composition chimique / Chemical composition / Chemische Zusammensetzung**

Norme Standard Norma	Nuances Grades Güten	Analyse de coulée Ladle analysis Schmelzanalyse											CEV <sup>4)</sup> max. %		
		C max. %			Mn max. %	Si <sup>6)</sup> max. %	P max. %	S max. %	N <sup>2)</sup> max. %	Cu max. %	Autres <sup>7)</sup> Other <sup>7)</sup> Sonstige <sup>7)</sup> max. %	Épaisseur nominale (mm) Nominal thickness (mm) Nenndicke (mm)			
		≤16	>16	>40 <sup>3)</sup>								≤30	>30	>40	
		≤16	>16	>40 <sup>3)</sup>	≤30	>30	>40								

EN 10025-2:2019	Nuance	C max. %			Mn max. %	Si <sup>6)</sup> max. %	P max. %	S max. %	N <sup>2)</sup> max. %	Cu max. %	Autres <sup>7)</sup> Other <sup>7)</sup> Sonstige <sup>7)</sup> max. %	CEV <sup>4)</sup> max. %		
		≤16	>16	>40 <sup>3)</sup>								≤30	>30	>40
S235JR	S235JR	0,17	0,17	0,20	1,40	-	0,040 <sup>6)</sup>	0,040	0,012	0,55	-	0,35	0,35	0,38
	S235J0	0,17	0,17	0,17	1,40	-	0,035	0,035	0,012	0,55	-	0,35	0,35	0,38
	S235J2 <sup>5)</sup>	0,17	0,17	0,17	1,40	-	0,030	0,030	-	0,55	-	0,35	0,35	0,38
S275JR	S275JR	0,21	0,21	0,22	1,50	-	0,040 <sup>6)</sup>	0,040	0,012	0,55	-	0,40	0,40	0,42
	S275J0	0,18	0,18	0,18	1,50	-	0,035	0,035	0,012	0,55	-	0,40	0,40	0,42
	S275J2 <sup>5)</sup>	0,18	0,18	0,18	1,50	-	0,030	0,030	-	0,55	-	0,40	0,40	0,42
S355JR	S355JR	0,24	0,24	0,24	1,60	0,55	0,040 <sup>6)</sup>	0,040	0,012	0,55	-	0,45	0,47	0,47
	S355J0	0,20	0,20 <sup>1)</sup>	0,22	1,60	0,55	0,035	0,035	0,012	0,55	-	0,45	0,47	0,47
	S355J2 <sup>5)</sup>	0,20	0,20 <sup>1)</sup>	0,22	1,60	0,55	0,030	0,030	-	0,55	-	0,45	0,47	0,47
	S355K2 <sup>5)</sup>	0,20	0,20 <sup>1)</sup>	0,22	1,60	0,55	0,030	0,030	-	0,55	-	0,45	0,47	0,47
S460JR	S460JR <sup>5)</sup>	0,20	0,20 <sup>1)</sup>	0,22	1,70	0,55	0,035	0,035	0,025	0,55	8)	0,47	0,49	0,49
	S460J0 <sup>5)</sup>	0,20	0,20 <sup>1)</sup>	0,22	1,70	0,55	0,035	0,035	0,025	0,55	8)	0,47	0,49	0,49
	S460J2 <sup>5)</sup>	0,20	0,20 <sup>1)</sup>	0,22	1,70	0,55	0,035	0,035	0,025	0,55	8)	0,47	0,49	0,49
	S460K2 <sup>5)</sup>	0,20	0,20 <sup>1)</sup>	0,22	1,70	0,55	0,035	0,035	0,025	0,55	8)	0,47	0,49	0,49
S500J0 <sup>5)</sup>	S500J0 <sup>5)</sup>	0,20	0,20	0,22	1,70	0,55	0,035	0,035	0,025	0,55	8)	0,49	0,49	0,49

<sup>1)</sup> Pour les épaisseurs nominales >30 mm: C = 0,22% max.  
<sup>2)</sup> La valeur maximale exigée pour l'azote ne s'applique pas lorsque la composition chimique présente une teneur minimale en Al total de 0,020% ou lorsque d'autres éléments fixant l'azote sont présents en quantité suffisante. Les éléments fixant l'azote doivent être mentionnés dans le document de contrôle.  
<sup>3)</sup> Pour une épaisseur nominale >100 mm: teneur en C selon accord.  
<sup>4)</sup> CEV = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Cu+Ni)/15; voir § 7.2.5 de l'EN 10025-2:2019 concernant conditions spéciales pour S275 et S355.  
<sup>5)</sup> Acier totalement calmé contenant en quantité suffisante des éléments fixant complètement l'azote présent (par exemple min. 0,02% Al). En cas d'utilisation d'autres éléments ceux-ci doivent être indiqués dans les documents de contrôle.  
<sup>6)</sup> Après accord: Si = 0,14 - 0,25% et P ≤ 0,035% max. pour aptitude à la formation d'un revêtement de zinc en galvanisation à chaud (Catégorie B).  
<sup>7)</sup> Si d'autres éléments sont ajoutés, ils doivent être mentionnés dans le document de contrôle.  
<sup>8)</sup> L'acier peut présenter une teneur max. en Nb de 0,05%, une teneur max. en V de 0,13% et une teneur max. en Ti de 0,05%.  
<sup>1)</sup> For nominal thickness >30 mm: C = 0,22% max.  
<sup>2)</sup> The max. value for nitrogen does not apply if the chemical composition shows a minimum total Al content of 0,020% or if sufficient other N binding elements are present. The N binding elements shall be mentioned in the inspection document.  
<sup>3)</sup> For nominal thickness >100 mm: C content upon agreement.  
<sup>4)</sup> CEV = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Cu+Ni)/15; see § 7.2.5 of EN 10025-2:2019 concerning special requirements for S275 and S355.  
<sup>5)</sup> Fully killed steel containing nitrogen binding element in amounts sufficient to bind the available nitrogen (for example min. 0,02% Al). If other elements are used they shall be reported in the inspection document.  
<sup>6)</sup> Upon agreement: Si = 0,14 - 0,25% and P ≤ 0,035% max. for capability of forming a zinc layer during hot-dip galvanisation (Category B).  
<sup>7)</sup> If other elements are added, they shall be mentioned in the inspection document.  
<sup>8)</sup> The steel may show a Nb content of max. 0,05%, a V content of max. 0,13% and a Ti content of max. 0,05%.

<sup>1)</sup> Max. 0,22% C bei Nennstärken >30 mm.  
<sup>2)</sup> Der Höchstwert für den Stickstoffgehalt gilt nicht, wenn der Stahl einen Gesamtgehalt an Aluminium von mindestens 0,020% oder genügend andere stickstoffbindende Elemente enthält. Die stickstoffbindenden Elemente sind in der Prüfbescheinigung anzugeben.  
<sup>3)</sup> Bei einer Nennstärke >100 mm: Kohlenstoffgehalt gemäß Vereinbarung.  
<sup>4)</sup> CEV = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Cu+Ni)/15; siehe § 7.2.5 der EN 10025-2:2019 betreffend spezieller Anforderungen für S275 und S355.  
<sup>5)</sup> Vollberuhigter Stahl mit einem ausreichenden Gehalt an Stickstoff bindenden Elementen (z.B. mindestens 0,02% Al). Wenn andere Elemente verwendet werden, ist dies in den Prüfbescheinigungen anzugeben.  
<sup>6)</sup> Nach Vereinbarung: Si = 0,14 - 0,25% und P ≤ 0,035% max. zur Fähigkeit des Aufbaus einer Zinkschicht beim Feuerverzinken (Kategorie B).  
<sup>7)</sup> Falls weitere Elemente zugefügt werden, sind sie in der Prüfbescheinigung anzugeben.  
<sup>8)</sup> Der Stahl darf Gehalte an Nb von max. 0,05%, an V von max. 0,13% und an Ti von max. 0,05% aufweisen.